

V-AGRO DIRECT

Classe C

Prodotto • Product	V-AGRO additivato, con antigoccia <i>Stabilized, with anti-drop (high EVA content)</i>		Unità di Misura
Descrizione • Description	Film termico a luce diretta • <i>Thermal clear film</i>		Unit
Larghezza • Width	fino a • up to	14	m
Spessore • Thickness		120	µm
Unità di carico • Packaging	Bobine (balle/pedane) <i>Rolls standard (bales/pallets)</i>	80	kg
	Bobinoni • Jumbo rolls	500/1000	
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto <i>Keep in sheltered and dry place</i>	—	—
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13206	C	class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) <i>Artificial aging (light hours)</i>	≥ 4600	wom

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa <i>Normative Reference</i>	Spessore nominale del film • <i>Nominal thickness film</i>	
			micron	Unità di Misura <i>Unit</i>
			120	µm
Meccaniche <i>Mechanical</i>	Sforzo di rottura in trazione <i>Tensile strength at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 22	MPa
	Allungamento a rottura in trazione <i>Elongation at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 550	%
	Prova a caduta di dardo <i>Dard drop test</i>	UNI EN ISO 7765-1A	≥ 500	g
Ottiche <i>Optical</i>	Diffusione <i>Haze</i>	UNI EN 2155-9	≤ 20	%
	Trasmittanza luminosa totale <i>Total visible light transmission</i>	UNI EN 2155-5	≥ 90	%
	Termicità (effetto serra) <i>Thermicity (greenhouse effect)</i>	UNI EN 13206	≥ 70	%
Dimensionali <i>Dimensional</i>	Tolleranza sullo spessore punto a punto <i>Tolerance on point to point thickness</i>	ISO 4593	- 15	%
	Tolleranza sullo spessore medio <i>Tolerance on nominal thickness</i>	ISO 4591	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale <i>Width tolerance</i>	ISO 4592	0; +4	%

Il presente documento è proprietà di **LIRSA** srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization