



BIANCO MARRONE

Prodotto • Product	SELECTA Bianco marrone • White brown				Unità di Misura
Descrizione • Description	Pacciamatura, film bianco marrone • Mulching, white brown film				Unit
Larghezza • Width	da • from	0,6	a • to	5,5	m
Spessore • Thickness	da • from	30	a • to	50	µm
Unità di carico • Packaging	Bobine (balle/pedane) Rolls standard (bales/pallets)			80	kg
	Bobinoni • Jumbo rolls			500/1000	
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place				-
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13655			A	class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)			≥ 1700	wom

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale del film • Nominal thickness film		Unità di Misura Unit
			micron		
			30	50	
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 20	≥ 19	MPa
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 300	≥ 400	%
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	ISO 7765-1	≥ 100	≥ 150	g
Ottiche Optical	Trasmittanza luminosa totale Total visible light transmission	UNI EN 2155-5	≤ 10	≤ 10	%
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on point to point thickness	ISO 4593	+ 25; - 20	± 15	%
	Tolleranza sullo spessore medio Tolerance on nominal thickness	ISO 4591	± 5	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale Width tolerance	ISO 4592	± 2	± 2	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione

This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization



LIRSA s.r.l.
Via Genio Militare, 40 - 80044 Ottaviano (NA) ITALY
tel.: +39 081 827 89 66 - fax +39 081 827 02 69
e-mail: info@lirsa.it