

- B - PLAST

TRASPARENTE

VIF

Prodotto • <i>Product</i>	BPLAST neutro VIF • <i>Neutral</i>				
Applicazione • <i>Application</i>	Film barriera VIF per la fumigazione di terreni <i>Barrier film VIF for fumigation</i>				
Descrizione • <i>Description</i>	Il film B-Plast fa parte della famiglia dei VIF (Virtually Impermeabile Film) ed è utilizzato per ridurre al minimo la dispersione del gas per fumigazione del terreno. I film a singolo strato sono generalmente permeabili alla maggior parte dei gas. Il film multistrato B-Plast è stato progettato per resistere alla migrazione dei gas e grazie alla presenza di poliammide (PA), riduce il consumo delle sostanze fumiganti.				Unità di Misura <i>Unit</i>
Caratteristiche prestazionali • <i>Properties</i>	Resistente alla lacerazione, alla perforazione, all'impatto <i>Tear resistance</i>				
Larghezza per film piatto • <i>Plane film</i>	MAX		4		m
Larghezza per film soffiato <i>Gussated film</i>	MAX		12		m
Spessore • <i>Thickness</i>	Da • <i>from</i>	25	a • <i>to</i>	50	µm
	Bobinoni • <i>Jumbo rolls</i>			20000	m ²
	Bobine-bobinoni a richiesta • <i>Jumbo rolls standard on demand</i>				
	Balle/pedane • <i>bales/pallets</i>				
Conservazione • <i>Storage</i>	Conservare in luogo coperto ed asciutto <i>Keep in sheltered and dry place</i>				

CARATTERISTICHE • <i>PROPERTIES</i>		Riferimento Normativa <i>Normative Reference</i>	Spessore nominale del film • <i>Nominal thickness film</i>	
			da • <i>from</i> 25 a • <i>to</i> 50	Unità di Misura <i>Unit</i> µm
Meccaniche <i>Mechanical</i>	Sforzo di rottura in trazione <i>Tensile strength at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 25	MPa
	Allungamento a rottura in trazione <i>Elongation at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 350	%
Altro <i>Other</i>	Permeabilità all'ossigeno <i>Oxygen transmission rate</i>	ASTM D3985	≤ 40	cc/(m ² day)

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di **LIRSA** srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization