



ADDITIVATO

Prodotto • Product	THERMOPLAST additivato • <i>Stabilized</i>				Unità di Misura <i>Unit</i>
Descrizione • Description	Film normale a luce diretta • <i>Normal and clear film</i>				
Larghezza • Width	da • from	1,0	a • to	15	m
Spessore • Thickness	da • from	100	a • to	180	µm
Unità di carico • Packaging	Bobine (balle/pedane) <i>Rolls standard (bales/pallets)</i>			80	kg
	Bobinoni • <i>Jumbo rolls</i>			500/1000	
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto <i>Keep in sheltered and dry place</i>				-
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13206				A
Durata indicativa di vita • <i>Expected lifetime</i>	Invecchiamento artificiale (ore luce) <i>Artificial aging (light hours)</i>				≥ 2000

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa <i>Normative Reference</i>	Spessore nominale del film • <i>Nominal thickness film</i>				Unità di Misura <i>Unit</i>
			micron				
			100	150	160	180	
Meccaniche <i>Mechanical</i>	Sforzo di rottura in trazione <i>Tensile strength at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 19	≥ 19	≥ 19	≥ 19	MPa
	Allungamento a rottura in trazione <i>Elongation at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 350	≥ 400	≥ 410	≥ 430	%
	Prova a caduta di dardo <i>Dard drop test</i>	UNI EN ISO 7765-1A	≥ 300	≥ 350	≥ 370	≥ 410	g
Ottiche <i>Optical</i>	Diffusione <i>Haze</i>	UNI EN 2155-9	≤ 30	≤ 35	≤ 35	≤ 35	%
	Trasmittanza luminosa totale <i>Total visible light trasmission</i>	UNI EN 2155-5	≥ 88	≥ 88	≥ 88	≥ 87	%
Dimensionali <i>Dimensional</i>	Tolleranza sullo spessore punto a punto <i>Tolerance on point to point thickness</i>	ISO 4593	± 15	± 15	± 15	± 15	%
	Tolleranza sullo spessore medio <i>Tolerance on nominal thickness</i>	ISO 4591	± 5	± 5	± 5	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale <i>Width tolerance</i>	ISO 4592	0; +4	0; +4	0; +4	0; +4	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization



LIRSA s.r.l.
Via Genio Militare, 40 - 80044 Ottaviano (NA) ITALY
tel.: +39 081 827 89 66 - fax +39 081 827 02 69
e-mail: info@lirsa.it