



Prodotto • Product	LIRSAPACK neutro • Neutral film				Unità di Misura
Descrizione • Description	Film termoretraibile • Heat-shrinkable film				Unit
Larghezza • Width	da • from	350	a • to	700	mm
Spessore • Thickness					60 µm
Unità di confezionamento • Packaging	Pallet Rolls standard (bales/pallets)				110 x 130 cm
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place				—
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13206				N class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)				≥ 400 wom
Materie prime • First material	Polietilene • Polyethylene	grado • grado	0,25 ± 0,05		g/10'
		densità • density	0,920 - 0,923		g/cm³

CARATTERISTICHE MECCANICHE <i>MECHANICAL PROPERTIES</i>	Riferimento Normativa <i>Normative Reference</i>		MD	TD	Unità di misura <i>Unit</i>
Sforzo di Snervamento <i>Tensile strength at yield</i>	ASTM D882-97	Media	9	8,5	N/mm²
		Stand. Dev.	0,2	0,2	
Sforzo di Rottura <i>Tensile strength at break</i>		Media	20,2	20	N/mm²
		Stand. Dev.	0,6	0,3	
Allungamento a Rottura <i>Elongation at break</i>		Media	350	700	%
		Stand. Dev.	10	50	
Modulo Elastico <i>Elastic modulus</i>		Media	173	187	N/mm²
		Stand. Dev.	6	4	
Resistenza alla Lacerazione <i>Tear resistance</i>	ASTM D1922-94a	Media	1200	3100	mN
		Stand. Dev.	250	250	
Tutti i dati sono riferiti alle seguenti condizioni di prove: temperatura 23±2°C, umidità relativa 50±5% <i>All data refer to the following conditions of tests: temperature 23 ± 2 °C, relative humidity 50 ± 5%</i>					

Il presente documento è proprietà di **LIRSA** srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of **LIRSA** srl and it cannot be reproduced without explicit authorization