



**NERO**

Prodotto • Product	<b>THERMOPLAST</b> nero • Black				Unità di Misura Unit
Descrizione • Description	Pacciamatura, film nero • Mulching, black film				
Larghezza • Width	da • from	<b>0,6</b>	a • to	<b>10</b>	m
Spessore • Thickness	da • from	<b>40</b>	a • to	<b>100</b>	µm
Unità di carico • Packaging	Bobine (balle/pedane) Rolls standard (bales/pallets)			<b>80</b>	kg
	Bobinoni • Jumbo rolls			<b>500/1000</b>	
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place			-	-
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13655			<b>A</b>	class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)			<b>≥ 2000</b>	wom

<b>CARATTERISTICHE • PROPERTIES</b>		Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale del film • Nominal thickness film			Unità di Misura Unit
			micron			
			<b>40</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	µm
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	<b>UNI EN ISO 527-3</b>	<b>≥ 20</b>	<b>≥ 20</b>	<b>≥ 20</b>	MPa
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	<b>UNI EN ISO 527-3</b>	<b>≥ 350</b>	<b>≥ 360</b>	<b>≥ 380</b>	%
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	<b>ISO 7765-1</b>	<b>≥ 130</b>	<b>≥ 150</b>	<b>≥ 280</b>	g
Ottiche Optical	Trasmittanza luminosa totale Total visible light transmission	<b>UNI EN 2155-5</b>	<b>≤ 10<sup>-2</sup></b>	<b>≤ 10<sup>-2</sup></b>	<b>≤ 10<sup>-3</sup></b>	%
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on point to point thickness	<b>ISO 4593</b>	<b>- 20; + 25</b>	<b>± 15</b>	<b>± 15</b>	%
	Tolleranza sullo spessore medio Tolerance on nominal thickness	<b>ISO 4591</b>	<b>± 5</b>	<b>± 5</b>	<b>± 5</b>	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale Width tolerance	<b>ISO 4592</b>	<b>± 2</b>	<b>± 2</b>	<b>± 2</b>	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".  
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione

This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization