



NICHEL LONG LIFE

Prodotto • Product	VPLAST additivato al nichel, lunga vita • Nichel UV stabilized, long life		
Descrizione • Description	Film rinforzato per vigneti Reinforced film for vineyards		
Caratteristiche • Features	Bande laterali e banda centrale rinforzati Three reinforced strips (2 on the sides and one in the middle)		
Applicazione • Use	V-plast è generalmente usato per la produzione di uva da tavola V-plast is generally used for grapes protection, is available in normal and plus version		
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13206	D	class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)	≥ 6800	wom

CARATTERISTICHE COPERTURA • COVER PROPERTIES					Unità di Misura Unit
Dimensioni nominali Dimensional properties	larghezza nominale • Width	2200 - 2400	2500 - 2800	2900 - 3200	mm
	Peso a metro quadrato nominale Weight for unit surface	245	235	230	g/m ²
	Spessore nominale • Average thickness	200			µm
	Rinforzi laterali • Lateral reinforce	Larghezza • Width	90 ± 20		mm
		Spessore medio • Average thickness	530 ± 25		µm
		Spessore punto a punto Thickness point to point	530 ± 75		µm
	Rinforzo centrale • Central reinforce	Larghezza • Width	235 ± 10		mm
		Spessore medio • Average thickness	530 ± 25		µm
		Spessore punto a punto Thickness point to point	530 ± 75		µm
	CARATTERISTICHE • PROPERTIES			Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale Nominal thickness 200
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 20	MPa	
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 450	%	
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	UNI EN ISO 7765-1A	≥ 450	g	
Ottiche Optical	Trasmittanza luminosa totale Total visible light transmission	UNI EN 2155-5	≥ 81	%	
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore nominale Tolerance on average thickness	ISO 4591	± 5	%	
	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on thickness	Metodo interno	± 15	%	
	Tolleranza sulla larghezza nominale Tolerance on width	ISO 4592	0; 50	mm	
	Tolleranza sul peso a metro quadrato nominale Tolerance on weight for unit surface		± 5	g/m ²	

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization



LIRSA s.r.l.
Via Genio Militare, 40 - 80044 Ottaviano (NA) ITALY
tel.: +39 081 827 89 66 - fax +39 081 827 02 69
e-mail: info@lirsa.it