

PRATIKA

Film multiuso • Multiuse film

Prodotto • Product	PRATIKA additivata al nichel • Nichel stabilized				Unità di Misura Unit
Descrizione • Description	Film multiuso • Multiuse film				
Larghezza • Width	da • from	2	a • to	12	m
Spessore • Thickness	da • from	150	a • to	200	µm
Unità di carico • Packaging	Bobine • Rolls standard			30 - 50	kg
	Pedane • Pallets			110 x 130	cm
Materie prime • Raw materials	LDPE • LLDPE			A	class
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto • Keep in sheltered and dry place				

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale del film • Nominal thickness film	
			180	Unità di Misura Unit µm
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break	UNI EN ISO 527-3	≥ 14	MPa
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break	UNI EN ISO 527-3	≥ 250	%
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	UNI EN ISO 7765-1A	≥ 200	g
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on point to point thickness	ISO 4591 ISO 4593	± 18	%
	Tolleranza sullo spessore medio Tolerance on nominal thickness	ISO 4591 ISO 4593	± 8	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale Width tolerance	ISO 4592	+5	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione

This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization